

CONDAGLASS FA 255

CONDAT

100%
Synthèse

Haute
Performance

COOLANT SINTETICO TRABAJO DEL VIDRIO

PRESENTACION

CONDAGLASS FA 255 es un fluido de corte acuoso sintético, destinado a todas las operaciones de canteado del vidrio.

APLICACIONES

- Todas las operaciones de desbaste y canteado del vidrio mineral.

CONCENTRACION DE EMPLEO

Concentración real de utilización = Coeficiente refractométrico x Lectura con refractómetro

Concentración real de utilización	Coeficiente refractométrico	Lectura con refractómetro
Mínimo = 1:50 (~ 2 %)	4.2	Lectura = 0.5 ⇒ Mínimo!
Máximo = 1:20 (~ 5 %)	4.2	Lectura = 1.2 ⇒ Máximo!

LO MAS DESTACADO

- Excelentes propiedades anticorrosión ferrosas
- Evita la aglomeración de partículas
- Conserva el mordiente de las muelas
- NO forma espuma

VENTAJAS

- ❖ Seguridad para los operarios.
- ❖ Ver la ficha de datos de seguridad.
- ❖ Evita la acumulación de suciedad en las muelas gracias a su importante poder detergente
- ❖ Transporta bien el sílice, limitando el engrasamiento de las máquinas
- ❖ Excelente poder humectante.
- ❖ Muy buena resistencia a la formación de espuma en aguas blandas o duras. Muy buena resistencia a la formación de espuma de origen mecánico.
- ❖ Filtración fácil por los medios habituales.
- ❖ Excelentes propiedades anticorrosión metales ferrosos.
- ❖ Decantación rápida de las partículas de vidrio.
- ❖ Utilización muy agradable, olor suave.
- ❖ Compatible con los floculantes / coagulantes utilizados habitualmente.

CARACTERISTICAS

	Unidades	CONDAGLASS FA 255
En estado puro:		
Aspecto	/	Líquido, Límpido
Color	/	Naranja
Densidad a 20°C	g/cm ³	≈ 1.05
Viscosidad cinemática a 40°C	mm ² /s	≈ 1.5
Punto de inflamación vaso abierto	°C	Sin
Temperatura de almacenaje	°C	Sin hielo, 5°C a 40°C
Duración de almacenaje aconsejada	/	1 año, en el embalaje original
Diluido al 3%:		
Aspecto	/	Límpido
Color (producto en servicio)	/	Fluorescente amarillo
pH	/	≈ 9.5
Coeficiente refractométrico	/	≈ 4.2

Los datos indicados corresponden a una producción media y no constituyen unas especificaciones

HIGIENE Y SEGURIDAD

- ☞ Ver la ficha de datos de seguridad.

CONDAGLASS FA 255

Fp_Condaglass FA 255_FD_0716_2

CONDAT - 104 Av. Frédéric Mistral - B.P. 16 - 38670 Chasse/Rhône - FRANCE
Tel. +33 (0)4 78 07 38 38 • Fax +33 (0)4 78 07 38 00 • www.condat.fr

Société certifiée ISO 9001 - Fiches de sécurité disponibles sur www.condat.fr / Company certified ISO 9001 - Safety data sheets available on www.condat.fr

Ces informations ne peuvent être considérées comme engageant notre responsabilité en cas d'application déféctueuse. Des essais préalables à chaque utilisation doivent être effectués. Condat se réserve le droit, sans préavis, de faire évoluer la formulation de ses produits / This information shall not involve our liability in case of inappropriate application. Tests must be completed prior to utilisation. Condat reserves the right to modify the formulation of its products, without prior notification.

Fiche
Produit