

Glasstek

TABLA DE PRESIONES Y GRADOS **RECOMENDADOS** PARA MESA DE LAMINADO

ESPESOR	RULINA	HERR. SUP.	HERR. INF
3+3	135°-140°	1.4 Kg	1.6 Kg
4+4	140°-145°	1.5 Kg	1.6 Kg
5+5	145°	1.6 Kg	1.8Kg
6+6	152°-154	2 Kg	2.2 Kg
8+8	157°	2.2 Kg	2.5 Kg
10+10	160°	2.4 Kg	2.6 Kg

TABLA DE PRESIONES Y GRADOS **RECOMENDADOS** PARA MESA DE MONOLITICO

ESPESOR	RULINA	PRESIÓN
3 mm	135°-140°	0.7 Kg
4 mm	140°	1.1 Kg
5 mm	145°	1.8 Kg
6 mm	152°-154°	2.5 Kg
8 mm	157°	3.0 Kg
10 mm	160°	3.5 Kg
12 mm	160°	3.8 Kg
15 mm	160°	4.0 Kg

NOTA : Estas presiones son orientativas , no significan que sean las correctas